

Prohlášení o vlastnostech č. AP001-19
Jedinečný identifikační kód výrobku: MULTICLEAR®

PŘÍLOHA 1

Deklarované vlastnosti

Produkt	Nominální tloušťka [mm]	Nominální plošná hmotnost [g/m ²]	Součinitel prostupu tepla [W/m ² K]	Propustnost světla [%]					Zvuková nepřepustnost [dB]	Reakce na oheň				
				čirá	opál	SC White	bronz	SC Transparent, Transparentní barvy		čirá	opál	SC White	bronz	SC Transparent, Transparentní barvy
Multiclear® Box 2W	6	1200	3,5	82	60	NPD	50	NPD	17	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		1300												
	8	1500	3,2	83	66	NPD	50	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Multiclear® Box 3W	10	1500	3,0	82	64	NPD	49	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		1700												
	16	2500	2,3	74	48	NPD	25	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Multiclear® 5X		2700												
	10	1500												
	16	1600	2,5	64	55	NPD	35	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		1700												
	16	2400												
	20	2500	2,0	64	45	50	25	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		2700												
	20	2800	1,8	64	46	49	23	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
	25	3000												
Multiclear® Strong 6W		3200	1,6	63	44	NPD	20	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		3400												
	8	1500	2,7	70	55	NPD	35	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		1500												
	10	1700	2,2	64	55	NPD	35	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		1700												
	16	2500												
		2600	1,9	64	45	51	25	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		2700												
Multiclear® Box 7W		2500												
	16	2600	1,8	64	45	51	NPD	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		2700												
	20	2800	1,6	62	45	50	NPD	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		3000												
Multiclear® 11W		3200												
	25	3400	1,4	53	38	NPD	22	NPD	18	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
		3600												
	32	3700	1,2	53	34	NPD	20	NPD	19	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0

Místo a datum podepsání : 1.5.2019

Ing. Tomáš Jón
Prokurista

aria
www.arlaplast.com

Arla Plast s.r.o. Křivovrážský vln 982, CZ-420 01 Křivovráž
IČ: 260 64 594, DIČ: CZ26064594
Tel.: +420 474 698 090, Fax: +420 474 698 040